

SP645透過率

波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)
1100	73.35	930	0.01	760	0.01	590	92.13	420	84.45
1090	50.29	920	0.01	750	0.02	580	92.58	410	82.83
1080	21.95	910	0.02	740	0.01	570	91.67	400	79.51
1070	7.04	900	0.03	730	0.01	560	91.04	390	73.27
1060	2.87	890	0.02	720	0.01	550	92.18	380	60.71
1050	1.87	880	0.02	710	0.04	540	91.83	370	19.42
1040	1.59	870	0.00	700	0.06	530	91.22	360	0.08
1030	1.22	860	0.00	690	0.07	520	92.20	350	0.00
1020	0.63	850	0.00	680	0.23	510	90.79	340	0.00
1010	0.23	840	0.00	670	1.62	500	91.75	330	0.00
1000	0.08	830	0.00	660	5.94	490	90.92	320	0.00
990	0.04	820	0.00	650	47.88	480	90.66	310	0.00
980	0.03	810	0.00	640	89.35	470	89.95	300	0.00
970	0.04	800	0.01	630	90.08	460	88.58	290	0.00
960	0.06	790	0.01	620	92.71	450	87.82	280	0.00
950	0.05	780	0.01	610	93.03	440	86.80	270	0.00
940	0.03	770	0.01	600	92.70	430	85.98	260	0.00
								250	0.00